



## VIA Plattenöl

### Produktbeschreibung

VIA Plattenöl ist ein nicht anfeuerndes, tief eindringendes, offenporiges Naturprodukt mit hoher Füllkraft und schnellerer Trocknung. Mit VIA Plattenöl behandelte Oberflächen sind wasserabweisend, frei von Giftstoffen und allergieauslösenden Terpenen (z.B. Zitruspene, Balsamterpentinöl usw.). VIA Plattenöl enthält aromatenfreie Kohlenwasserstoffe, Distelöl, Mohnöl, Nussöl, Rapsöl, Sojaöl und Sonnenblumenöl, Bienenwachs, Candellilawachs, Carnaubawachs, sowie blei- und bariumfreie Metallseifen.

### Anwendungsbereich

Für alle Kunststeinflächen im Innenbereich, die sehr stark strapaziert werden. Zum Beispiel: *VIA Zementmosaikplatten* oder *VIA Grande Terrazzoplatten*.

### Untergründe

Stein offenporig, unglasiert

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein.

### Verarbeitung

Beispiel: Auftrag von VIA Plattenöl auf bereits verlegte und verfugte Zementmosaikplattenböden als Erstbeschichtung

**Vor dem Verarbeiten sollte eine möglichst verdeckte aussagekräftige Probefläche angelegt werden.**

Mit ölfester Rolle oder Pinsel - gleichmäßig nass auftragen. An den Stellen, wo das Öl in die Flächen einsinkt und trocken erscheint, muss sofort nachgerollt, gepinselt werden, solange bis das Öl gleichmäßig nass überall stehen bleibt. Wird z. B. ein Fußboden so behandelt, kann die Fläche auch während der Arbeit mit sauberen Schuhen betreten werden. Dann wird sofort das restliche Öl von Hand mit Lappen oder maschinell mit geeignetem feinem Schleifvlies in die Steinfläche einpoliert bis die Oberfläche trocken erscheint. **Es darf kein Öl mehr auf der Fläche sichtbar stehen bleiben.** Der Fußboden darf danach mind. 48 Stunden nur mit Socken oder Filzsohlenschuhen begangen werden. Voll belastbar wird die Fläche erst nach 8-10 Tagen und darf in dieser Zeit auch noch nicht mit Wasser in Berührung kommen. Je länger die Flächen in den ersten Tagen geschont werden, um so länger ist die Haltbarkeit des Bodens. Für Abdeckungen keine Plastikfolien, sondern Wellpappe mit der welligen Seite nach unten verwenden.

**Mit 1 Liter kann man ca. 30-40 m<sup>2</sup> behandeln.** Bei stark saugenden Böden ist der Verbrauch naturgemäß viel höher.

**Wichtiger Hinweis:** Mit VIA Plattenöl getränkte Lappen müssen entweder in Wasser oder in geschlossenen Behältern unter Luftabschluss aufbewahrt werden.  
**Es besteht Selbstentzündungsgefahr!**

## Nachbehandlung/Pflegehinweise

Mit VIA Plattenöl behandelte Flächen müssen je nach Beanspruchung nach geraumer Zeit mit gleichem Material überarbeitet werden. Eine Nachbehandlung mit Hartwachs ist möglich. Gewachste Oberflächen sind jedoch nicht so gut wasserbeständig und etwas pflegebedürftiger.

Zweckmäßige Reinigung: Normal absaugen oder kehren. Ist der Boden stärker verschmutzt, etwas Schmierseife z.B. Dalli Gold (~ 10 g in 10 l Wasser) im Wischwasser auflösen und reinigen. Nicht zu nass wischen!

## Produktdaten

Gebindegröße:	1000 ml
Lieferviskosität:	DIN 4 mm ca. 15 Sekunden
Haltbarkeit in verschlossenen Originalgebinden:	ca. 2 Jahre

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG welches Sie auf unserer Internetseite [www.zementmosaikplatten.de](http://www.zementmosaikplatten.de) finden oder bei uns anfordern können.

## Besondere Hinweise/Eigenschaften

- Reinigen der Werkzeuge mit Terpentinersatz.
- VIA Plattenöl ist biologisch abbaubar, darf aber dennoch nicht in die Kanalisation geleitet werden. (Regionale Regelung beachten!)
- VIA Plattenöl lässt sich ansatzfrei verarbeiten, ist hoch hitzebeständig (bis 120° C), trittfest, wasser- und schmutzabweisend.
- Bei Steinoberflächenbehandlung mit VIA Plattenöl können keine definitiven Trockenzeiten angegeben werden. Begriffe wie staubtrocken oder schleifbar im üblichen Sinne sind nicht relevant. Vergleiche mit konventionellen Lacken lassen sich nicht übertragen.

Erfüllt folgende Prüfnormen:

- a) DIN 53160, Teil 1 und Teil 2 Speichel- und Schweißechtheit (CE-Eignung).
- b) EN 71-3 Frei von löslichen Schwermetallen (CE-Eignung).

VIA Produkte werden für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von Beizen, Lacken, Lasuren und Leimen hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Eine eventuell notwendige Anpassung an die jeweiligen Arbeitsverhältnisse liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen geben Ihnen unsere Berater nach bestem Wissen Auskunft.

Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle bisherigen Technischen Merkblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

Stand: 12. Oktober 2006